



Foret disponible du
Ø 3 au Ø 20
Lt 60 à 600 mm

FORET BETON

Usage Industrie

CORPS DU FORET

- Type d'acier : Acier au carbone (40Cr)
- Dureté : 45 Hrc
- Traitement : Trempe à l'huile
- Procédé de fabrication : taillage par fraisage

CARACTERISTIQUES

- Plaquette carbure K30 avec tête renforcée
- Brasure : cuivre -870°-
- Traitement de surface : microbillé
- Tolérance sur diamètre : +0.15/+0.25

MATERIAUX PERCES



Brique



Béton armé

+ Tête renforcée

+ Usage régulier et prolongé